

Douglasie Holzmerkmale

Holzschutz: unbehandelt; natürlicher Holzschutz durch hohen Harzgehalt

Verwendung: Geeignet für den Einsatz in der GKL 3; kein direkter Erdkontakt

Äste: Unterstreichen den Charakter von Douglasie und können in Anzahl und Größe variieren. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Astausrisse lassen sich nicht vermeiden und haben keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.

Quellen und Schwinden des Holzes: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Je nach klimatischen Bedingungen kann es zu größeren Maßveränderungen (gem. DIN 52184) kommen. Diese müssen beim Verbauen des Holzes berücksichtigt werden.

Trockenrisse: Werden durch die Witterungseinflüsse hervorgerufen, sind unbedenklich und haben keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit.

Harzaustritte: Harz ist ein natürlicher Bestandteil von Nadelhölzern und kann an der Holzoberfläche austreten. Es lässt sich problemlos mit Entharzer oder Terpentin entfernen.

Douglasie dunkelt unter Lichteinwirkung bzw. Bewitterung bis hin zu einer silbergrauen Patina nach. Die farbliche Veränderung kann durch Verwendung eines Holzöls oder Lasur gehemmt werden. Farbunterschiede der Terrassenhölzer können mit eingefärbten Holzölen angeglichen werden.