



SAKRET Maschinen-Leichtputz leicht MAP-L

MAP-L

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis mit organischem Leichtzuschlag
LW, (P II / DIN V 18550-2), CS II - W2 / DIN EN 998-1

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Als Unterputz insbesondere auf hoch wärmedämmendem Mauerwerk • Als Unterputz einlagig für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze. 	
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • für Wand • für innen und außen 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • spannungsarm • mit organischem Leichtzuschlag • hohe Ergiebigkeit • hand- und maschinenverarbeitbar 	
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Zement - DIN EN 197 • Baukalk - DIN EN 459 • Organischer Leichtzuschlag • Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten:	Wasserdampfdiff. Widerstandszahl μ	20 (Tabellenwert nach EN 1745)
	Körnung	0 - 1,6 mm
	Wasserrückhaltevermögen	
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D,R}$	0,33 W/(m*K) für P=50% (Tabellenwert nach EN 1745)
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D,R}$	0,44 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
	Druckfestigkeit	ca. 2 - 5 N/mm ²
	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,25 - 0,28 l
	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden



SAKRET Maschinen-Leichtputz leicht MAP-L

MAP-L

- Untergrundvorbereitung:**
- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein.
 - Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
 - Mischmauerwerk und rau geschalte Betonuntergründe mit SAKRET Vorspritzmörtel VSM warzenförmig vorspritzen.
 - Hohlfugiges und schadhafte Mauerwerk ist vor Putzauftrag zu verschließen.
 - Für neuartige Untergründe, z. B. Rollladenkästen, gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller.
 - Untergrundprüfung / -vorbereitung sowie Putzausführung sind nach VOB / C-ATV - DIN 18350 und DIN V 18550 vornehmen.
- Verarbeitung:**
- Von Hand oder auch mit allen geeigneten Putzmaschinen zu verarbeiten.
 - I. Putzsystem für Innen (Wände und Decken).
 - Auf schwach saugendem, evtl. vorgrundierten vollfugigen Mauerwerk einlagig 10 bis 15 mm dick nass in nass in 2 Arbeitsgängen auftragen.
 - II. Putzsystem für Außen.
 - Putzsystem mit Oberflächengestaltung.
 - Als Unterputz nass in nass mindestens 15 - 20 mm dick auftragen. Oberfläche abziehen, nach dem Ansteifen des Materials aufkämmen bzw. aufrauen. Bis zum Aufbringen des Oberputzes aushärten lassen.
 - Die Oberfläche der Putze sollte möglichst nicht in zu feuchtem Zustand bearbeitet werden, um eine Bindemittelanreicherung und Oberflächenverdichtung (Rissbildung) zu vermeiden.
 - Schwind- und Schwundrisse im Unterputz stellen keinen Putzschaden dar, sofern eine weitere Putzlage aufgebracht wird.
- Nachbehandlung:**
- Beim Einbringen von Heiasphalt ist fr ausreichenden, schnellen Abzug der berwrme und des Dampfes zu sorgen.
 - Beschichtungen aller Art drfen nur auf vllig ausgetrocknetem Putz, frhestens nach Erreichen der Endfestigkeit, d.h. in der Regel nach 28 Tagen, aufgebracht werden.
 - Es mssen die Verarbeitungsrichtlinien der Beschichtungshersteller beachtet werden.
 - Frische Putzflchen sind vor zu schneller Austrocknung und vor Frost zu schtzen.
 - Zum Tapezieren organischen Leichtzuschlag abkehren.
 - Gefe, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehrteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.



SAKRET Maschinen-Leichtputz leicht MAP-L

MAP-L

Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> • Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe)
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter http://www.sakret.de

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform Maschinen-Leichtputz leicht MAP-L:

Optik	Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	ca. 11,1 kg/m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	-649206
grau	ca. 11,1 kg/m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-649213

Dieses Produkt ist nur regional lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren SAKRET-Verkaufsberater.