

# BONDEX HOLZPASTE

- Füllt Risse und Löcher auf vielen Holzoberflächen im Innenbereich.
- Möbelstücke, Innentüren, Wandverkleidungen etc.

## 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX HOLZPASTE
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wasserbasierte Holzpaste aus echtem Naturholz.
1.4	Anwendung	Zur Ausbesserung von vielen Holzoberflächen und Unebenheiten für alle Hölzer im Innenbereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele etc.
1.5	Produktwirkung	Füllen von Rissen und kleinen Löchern und selektives Glätten von unebenen Untergründen. Nicht zum Spachteln von Fenstern und Außentüren verwenden. Bondex Holzpaste bereitet Untergründe für den Anstrichaufbau vor. Bondex Holzpaste kann z. B. mit Bondex Holzlacken überarbeitet werden.
1.6	Farbton	Buche, Eiche, Eiche-Dunkel, Eiche-Mittel, Erle, Fichte, Kiefer, Kirschbaum, Mahagoni, Mahagoni-Dunkel, Natur, Nussbaum, Nussbaum-Dunkel, Weiß  Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Probeauftrag anlegen.  <b>Wichtig:</b> Helle Endbeschichtungen- helle Holzpaste verwenden. Dunkle Endbeschichtungen – dunkle Holzpaste verwenden. Probeauftrag anlegen.
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	60 g Tube und 150 g Dose.

## BONDEX HOLZPASTE

### 2. Zusammensetzung.

- |     |              |                              |
|-----|--------------|------------------------------|
| 2.1 | Bindemittel  | Acryl.                       |
| 2.2 | Lösemittel   | Wasser.                      |
| 2.3 | Pigmente     | Organische und anorganische. |
| 2.4 | Zusatzstoffe | Additive.                    |

### 3. Technische Daten

- |     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 3.1 | Viskosität     | Pastös.  |
| 3.2 | Geruch         | Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.   |
| 3.3 | Verbrauch      | Je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmenge.  |
| 3.4 | Trocknungszeit | Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden. Überstreichbar nach ca. 3 Stunden (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. |
| 3.5 | Verdünnung     | Nicht verdünnen.   |
| 3.6 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden > 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.  |

### 4.0 Untergrund

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 4.1 | Untergrundart | Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3) Kunststoffüberzogene Flächen, Laminatböden und Fertigparkett nicht behandeln. |
|-----|---------------|--|

## BONDEX HOLZPASTE

- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, leim - und wachsfrei sein.
- 4.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z. B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Schmutz, Wachs, Fett, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Beschädigte Holzflächen (Risse oder Kanten) von Holzspänen, lose Altanstriche und von Verunreinigungen säubern. Schleifstaub entfernen, z. B. mit einer Reinigungsbürste. Holzoberfläche nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.
- 4.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %
- 5. Verarbeitung**
- 5.1 Auftragsverfahren Mit handelsüblichen Spachtelmessern.
- 5.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut vermischen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Nur saugfähige Untergründe behandeln. Probefläche anlegen, d.h. Werkstück mit Holzpaste ausbessern und gewünschte Endbehandlung vornehmen.
- 5.3 Anwendung / Auftrag Beschädigte Stellen (Risse, Kerben und Unebenheiten) von losen Holzspänen, Schmutz und Verunreinigungen säubern, z. B. mit einer Reinigungsbürste. Bondex Holzpaste mit einem Spachtel einarbeiten. Tiefere Risse in mehreren Schichten füllen und trocknen lassen. Nach der Trocknung die Überreste mit feinem Schleifpapier entfernen, zum gleichen Niveau zur Holzoberfläche beischleifen.
- 5.4 Reinigung der Werkzeuge Sofort mit Wasser und Seife.

## BONDEX HOLZPASTE

### 6. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: nicht relevant.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 04 14.

### 8. Allgemeine Hinweise

Nicht in Räumen lagern in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Holzpaste seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Holzpaste für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.