

BONDEX PULVER HOLZBEIZE

- Farbstoffbeizen in Pulverform für feinporige Hölzer.
- Natürliche, dekorative und farbige Behandlung von unbehandelten Hölzern im Innenbereich.
- Gute Egalisierung auf feinporigen Hölzern, z.B. für Möbelstücke und Innentüren.
- Weiterbehandlung mit Bondex Schnellschleifgrund und mit Bondex Lacken endbehandeln.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Pulver Holzbeize
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Farbstoffbeizen in Pulverform.
1.4	Anwendung	Innen. Rohe feinporige Hölzer, z.B. Möbel, Innentüren etc. Nicht direkt mit Wasserlacke überlackieren. Zuerst Zwischenbeschichtung mit Bondex Schnellschleifgrund vornehmen.
1.5	Produktwirkung	Beizt und färbt Holzoberflächen für die weitere Behandlung mit Bondex Produkten.
1.6	Farbton	Nussbaum Dunkel, Schwarz, Nussbaum Mittel, Eiche Dunkel, Eiche Mittel, Gelb, Eiche Hell, Dunkelrot, Mahagoni Dunkel, Kirschbaum, Blau, Mahagoni, Hellgrün, Nussbaum Hell, Dunkelgrau, Hellrot, Dunkelgrün, Teak, Kirschbaum Dunkel, Mahagoni Hell, Orange, Birnbaum, Violett. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Farbtöne untereinander mischbar. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Pulver. (Konzentrat-Nicht Verarbeitungsfertig)
1.8	Verpackung	Beizpulvertüte / Inhalt für 250 ml Wasser.
1.9	Herstellung	Verpackungsinhalt in 250 ml kochend heißem Wasser unter ständigem Umrühren lösen. Nach Erkaltem ist die Beizlösung sofort gebrauchsfertig. Keine Metallgefäße

BONDEX PULVER HOLZBEIZE

und Metallutensilien verwenden.

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | - |
| 2.2 | Lösemittel | Wasser. |
| 2.4 | Geruch | Geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | 250 ml hergestellte Beizflüssigkeit reicht, je nach Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes, für ca. 2 m ² . Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Nach ca. 2 Stunden trocken und überstreichbar (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. |
| 2.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. |
| 2.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Tüten und bei trockener Lagerung unbegrenzt. |
| 3. Untergrund | | |
| 3.1 | Untergrundart | Feinporige Hölzer. |
| 3.2 | Untergrundbeschaffenheit | Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. |
| 3.3 | Vorbehandlung | Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzoberflächen vor dem Schleifen / Beizen mit warmem Wasser mittels Schwamm anfeuchten und trocknen lassen. Danach hochstehende |

BONDEX PULVER HOLZBEIZE

Holzfasern mit feinem Schleifpapier (z.B. Korn 240) glattschleifen.

3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

4. Verarbeitung

4.1 Auftragsverfahren Pinsel oder Schwamm.

4.2 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Beize nicht vermieden werden. Bitte Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen.

4.3 Auftragsverfahren Einmaliger Auftrag mit gebrauchsfertiger Bondex Pulver Holzbeize, kurze Zeit einwirken lassen und vertreiben-zuerst quer, dann zur Faserrichtung. Überschüssiges Material mit einem Pinsel oder Schwamm entfernen.

4.4 Weiterbehandlung Zwischenbehandlung mit Bondex Schnellschleifgrund. Endbehandlung mit Bondex Lacken (siehe TM-BLätter).

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

4.5 Reinigung der Werkzeuge Wasser.

BONDEX PULVER HOLZBEIZE

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: M-KH 01.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, 030-30686790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 11.

7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX PULVER-HOLZBEIZE seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX PULVER-HOLZBEIZE für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.