

Produktvorteile




Einfache
Verarbeitung



Keine
Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebe-
technik



Für Wand
und Decke



Rissüber-
brückend



Stoßfest



Mit allen Dis-
persionsfarben
mehrfach über-
streichbar



Geringer
Farbverbrauch



PVC-frei



Schwer
entflammbar



Atmungsaktiv

Verarbeitung

1a. In Wandklebetechnik
ohne Weichzeit
oder



4. Überstände an Decken,
Fußleisten, Fenstern
usw. mit dem Cutter-
messer und dem
Spachtel abtrennen.

1b. im Kleistergerät
ohne Weichzeit verarbeiten.
Zur Verklebung Vlieskleber
verwenden.



5. In Ecken und an Kanten
Tapetenbahn abtrennen
und nachfolgende Bahn
auf Stoß tapezieren.

2. Die Bahnen Naht an Naht
im Lot verkleben.



7. Nach Trocknung
mit hochwertiger
Dispersionsfarbe nach
DIN EN 13300
überstreichen.

3. Die Tapetenbahn
blasen- und faltenfrei in
das Kleberbett legen und
mit der Moosgummirolle
oder Tapezierbürste
andrücken.



Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser ist eine Wandbekleidung, die aus mehreren Papierschichten besteht, in die Textil- und strukturbildende Holzfasern fest eingearbeitet werden.

Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Sorten werden nach gleichem Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich lediglich durch die strukturbildenden Holzfasern. Zur Produktion werden nur hochwertige Rohstoffe, gezielt ausgesuchte Recycling-Papiere sowie Zellstoff und Textilfasern eingesetzt. Die Druckfarben der Recyclingpapiere für die Deckschicht werden im Flotations-Deinking-Verfahren entfernt. Anfallende Produktionsabfälle können dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden.

Die für die Produktion notwendigen Wassermengen werden vielfach im Kreislauf geführt und vor der Zurückführung in die Natur gereinigt und geklärt.

Produktdaten

Vlies-Rauhfaser Elegance, Romantic, Classico

· Rollenabmessung: 15 m Länge x 0,53 m Breite

Vlies-Rauhfaser Rustic

· Rollenabmessung: 10,05 m Länge x 0,53 m Breite

· Kartoninhalt: 12 Rollen

· Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m.
- Entspricht DIN 4102-B1 „schwer entflammbare Baustoffe“
- Auf Untergründen wie „Gipskarton“ ist der Verbund nicht brennbar (DIN 4102-A2).
- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung).
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

Kleister/Kleber

Zur Verklebung Vlieskleber (z. B. Metylan segura 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwenden. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

Der Kleber wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt (Wand-klebeteknik). Alternativ kann ERFURT-Vlies-Rauhfaser auch mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und ohne Weichzeit verklebt werden. ERFURT-Vlies-Rauhfaser lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder der Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

Anstrich

Nach Trocknung der Vlies-Rauhfaser muss die Fläche mit hochwertiger Dispersionsfarbe überstrichen werden.

Sonderbehandlungen und Techniken sind wunschgemäß möglich.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Vlies-Rauhfaser besteht aus Papierfasern, mehr als 70 % Recyclingfasern und Zellstoff, Textilfasern, Holzmehl, Hilfsstoffen. Überstrichene ERFURT-Vlies-Rauhfaser® ist mit dem Restmüll zu entsorgen.

Mit dem Allergiker-Siegel bestätigt der TÜV Nord, das die ERFURT-Vlies-Rauhfaser aus allergen- und schadstoffkontrolliertem Material hergestellt wird. Sie ist deshalb auch für besonders sensible und allergieempfindliche Personen geeignet.

Sie ist schadstoffarm, da bei der Herstellung nur Stoffe verwendet werden, die in der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für Lebensmittelverpackungen aus Papier, Karton und Pappen aufgeführt sind.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz §§ 30 und 31 untersucht. Die Unbedenklichkeitserklärung (20534 U 04 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Vlies-Rauhfaser den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/32 bestimmt.